

**ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 24641-81 "ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Е40

Дата введения

1 декабря 1987 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.1987 N 2160.

Пункт 2.2. Четвертый абзац. Исключить марку: "ССуМОЕ";

после ссылки на ГОСТ 1292-81 дополнить словами: "и из сплава марки 1/2 ССуМТ по нормативно-технической документации, кроме оболочек кабелей для городской телефонной связи";

третий абзац изложить в новой редакции: "Свинцовые оболочки силовых кабелей с защитными покровами, транспортируемых на расстояние свыше 5000 км, а также силовых кабелей без защитных покровов, должны изготавливать из свинцово-сурьмянистых сплавов марок ССу, ССуМ по ГОСТ 1292-81 или 1/2 ССуМТ по нормативно-технической документации. В этом случае к марке кабеля с защитными покровами перед обозначением типа защитного покрова добавляют буквы "уп".

Пункт 2.3 после слов "(марка АД1)" дополнить словами: "и с чистотой не менее 98,8 (марка АД)".

Пункт 2.7. Исключить марку: ССуМО; дополнить маркой: 1/2 ССуМТ.

Пункт 2.8. Исключить слова: "алюминиевые оболочки".

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: "3.2. Приемосдаточные испытания на соответствие требованиям пп. 1.1, 1.2, 2.5 (для кабелей связи, конструкция которых позволяет производить подачу газа под оболочку) и п. 2.6 должны быть проведены на каждой строительной длине кабеля, а пп. 2.2 (в части определения содержания присадок), 2.4, 2.7 и 2.9 - на трех строительных длинах не реже одного раза в сутки".

Пункт 3.3. Третий абзац. Исключить слова: "хотя бы по одному показателю, по этому показателю".

Пункт 4.4. Первый абзац. Исключить слова: "конструкция которых позволяет производить подачу газа под оболочку".

Пункт 4.7. Последний абзац. После значения 0,5 МПа заменить значение: (3 кгс/см²) на (5 кгс/см²).

Таблица 4. Исключить слова: "Кабели связи с коаксиальными парами - 35 D".