

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р МЭК  
60793-1-53—  
2015

# ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ

Часть 1-53

Методы измерений и проведение испытаний.  
Испытания погружением в воду

IEC 60793-1-53:2014  
Optical fibres — Part 1-53: Measurement methods and test procedures —  
Water immersion tests  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

**ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015**

**Предисловие**

**1 ПОДГОТОВЛЕН** Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

**2 ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

**3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2015 г. № 391-ст

**4** Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60793-1-53:2014 «Волокна оптические. Часть 1-53. Методы измерений и проведение испытаний. Испытания погружением в воду» (IEC 60793-1-53:2014 «Optical fibres — Part 1-53: Measurement methods and test procedures — Water immersion tests»).

Международный стандарт МЭК 60793-1-53:2014 подготовлен подкомитетом 86A «Волокна и кабели» технического комитета 86 «Волоконная оптика» Международной электротехнической комиссии (МЭК).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

**5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**6** Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4, могут являться объектом патентных прав. МЭК не несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015****Содержание**

<b>1 Область применения . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>2 Нормативные ссылки . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>3 Оборудование . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>3.1 Емкость для воды . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>3.2 Другое оборудование . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>4 Отбор и подготовка образцов . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5 Проведение испытания . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5.1 Общие положения . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5.2 Измерения . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5.3 Предварительное кондиционирование . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5.4 Кондиционирование . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>5.5 Восстановление . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>6 Критерии приемки и отбраковки . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>7 Результаты . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>7.1 Информация, получаемая при каждом измерении . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>7.2 Информация, предоставляемая по требованию . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>8 Информация, приводимая в технических условиях . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации . . . . .</b>	<b>4</b>

**ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015****НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ****Часть 1-53****Методы измерений и проведение испытаний.  
Испытания погружением в воду****Optical fibres. Part 1-53. Measurement methods and test procedures. Water immersion test****Дата введения — 2016—07—01****1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает практический метод определения характеристик оптического волокна (далее — ОВ) при воздействии определенных внешних факторов.

Цель настоящего стандарта — установить требования к испытанию по определению способности многомодовых ОВ типов A1a—A1d и одномодовых ОВ классов B и C выдерживать воздействие условий окружающей среды при погружении в дистиллированную или деминерализованную воду, которое может происходить в реальных условиях эксплуатации, хранения и/или транспортирования. Испытание предназначено главным образом для наблюдения воздействия от погружения в воду в течение заданного периода. Порядок проведения испытания соответствует МЭК 60068-2-18 (испытание R).

**Примечание** — Применение данного испытания для других типов ОВ находится на стадии рассмотрения.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки):

МЭК 60068-2-18 Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-18. Испытания. Испытание R и руководство: Вода (IEC 60068-2-18, Environmental testing — Part 2-18: Tests — Test R and guidance: Water)

МЭК 60793-1-32 Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и проведение испытаний. Снятие защитного покрытия (IEC 60793-1-32, Optical fibres — Part 1-32: Measurement methods and test procedures — Coating strippability)

МЭК 60793-1-40—2001 Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание (IEC 60793-1-40:2001, Optical fibres — Part 1-40: Measurement methods and test procedures — Attenuation)

МЭК 60793-2-10 Волокна оптические. Часть 2-10. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на многомодовые волокна категории A1 (IEC 60793-2-10, Optical fibres — Part 2-10: Product specifications — Sectional specification for category A1 multimode fibres)

МЭК 60793-2-50 Волокна оптические. Часть 2-50. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна класса B (IEC 60793-2-50, Optical fibres — Part 2-50: Product specifications — Sectional specification for class B single-mode fibres)

## ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015

МЭК 60793-2-60 Волокна оптические. Часть 2-60. Технические условия на изделие. Групповые технические условия на одномодовые волокна класса С для внутренних межсоединений (IEC 60793-2-60, Optical fibres — Part 2-60: Product specifications — Sectional specification for class C single-mode intraconnection fibres)

### 3 Оборудование

#### 3.1 Емкость для воды

Оборудование состоит из емкости, наполненной водой. Используют дистилированную, деминерализованную и дешевизированную воду со значением pH от 5,0 до 8,0.

#### 3.2 Другое оборудование

Может потребоваться дополнительное оборудование для проведения проверок и измерений, что указывают в технических условиях на конкретное ОВ.

### 4 Отбор и подготовка образцов

Для проведения оптических измерений длина образца должна быть не менее 1000 м для ОВ типов А1а—А1д и не менее 2000 м для ОВ классов В и С для обеспечения требуемой воспроизводимости измерений. Длина части образца, находящейся за пределами емкости с водой, должна быть минимальной, и если она превышает 10 % общей длины образца, то это указывают в протоколе испытания.

При подготовке образца на ОВ не должно быть оказано воздействие, приводящее к ухудшению его характеристик. Если иное не указано в технических условиях на конкретное ОВ, то рекомендуется, чтобы образец ОВ был свернут в спираль большого диаметра, и концы образца не были погружены в воду. Образец может быть свернут в горизонтальную или вертикальную спираль с диаметром изгиба не менее 150 мм во избежание эффектов макроизгиба.

Контрольный отрезок образца удаляют до испытания для проведения требуемых измерений механических характеристик с целью сравнения их результатов с результатами измерений, проводимых после испытания.

### 5 Проведение испытания

#### 5.1 Общие положения

Образец помещают в емкость с водой температурой  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$  и выдерживают в течение 30 дней. Затем измеряют затухание и усилие снятия защитного покрытия. Испытание проводят в соответствии с МЭК 60068-2-18 (испытание R), при этом понятие «высота водяного столба» («head of water») не применяют (понятие «высота водяного столба» применяют для испытания на водонепроницаемость электротехнических изделий, что не требуется в данном случае).

#### 5.2 Измерения

##### 5.2.1 Измерения оптических характеристик

Измерение затухания проводят на длинах волн, указанных в соответствующих технических условиях на конкретное ОВ, используя МЭК 60793-1-40 [приложение В (вносимые потери) или приложение С (обратное рассеяние)], до, во время (как только состояние образца стабилизируется при заданном значении температуры) и после испытания. Изменения затухания регистрируют.

Может потребоваться проведение измерений других оптических характеристик, если это необходимо по техническим условиям на конкретное ОВ.

##### 5.2.2 Измерения механических характеристик

Усилие снятия покрытия с волокна измеряют до и после испытания, используя метод, описанный в МЭК 60793-1-32. Контрольный образец (см. раздел 4) используют для определения изменения значения усилия снятия покрытия.

#### 5.3 Предварительное кондиционирование

Предварительное кондиционирование образца проводят в соответствии с техническими условиями на конкретное ОВ (если предусмотрено).

#### 5.4 Кондиционирование

Не проводят.

**ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015****5.5 Восстановление**

Если не установлено иное в технических условиях на конкретное ОВ, то образец оставляют при стандартных атмосферных условиях для восстановления на период более 12 ч, но не более 48 ч. Технические условия на конкретное ОВ могут содержать требование о проведении измерений во время восстановления. Если необходимо, в технических условиях на конкретное ОВ должно быть указано, какие измерения и когда должны быть проведены.

**6 Критерии приемки и отбраковки**

Предельные значения используемых технических характеристик можно найти в МЭК 60793-2-10 для ОВ категории А1 (типов А1а—А1д), МЭК 60793-2-50 для ОВ класса В и МЭК 60793-2-60 для ОВ класса С.

**7 Результаты****7.1 Информация, получаемая при каждом измерении**

По каждому измерению должна быть получена следующая информация:

- дата проведения и наименование испытания;
- обозначение образца;
- длина образца;
- номинальное(ые) значение(я) длины(длин) волны(волн), при которой(ых) проводят испытание;
- результаты измерения изменения затухания;
- результаты измерения усилия снятия покрытия;
- исходное значение pH воды.

**7.2 Информация, предоставляемая по требованию**

По запросу предоставляют описание всех основных элементов испытательного оборудования.

**8 Информация, приводимая в технических условиях**

В технических условиях указывают следующую информацию:

- критерий приемки или отбраковки;
- информация, указываемая в техническом отчете;
- любые отклонения от установленного порядка проведения испытания.

**ГОСТ Р МЭК 60793-1-53—2015****Приложение ДА  
(справочное)****Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации****Таблица Д.1**

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
МЭК 60068-2-18	NEQ	ГОСТ 30630.2.6—2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие воды»
МЭК 60793-1-32	IDT	ГОСТ Р МЭК 60793-1-32—2010 «Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и проведение испытаний. Снятие защитного покрытия»
МЭК 60793-1-40 (2001)	IDT	ГОСТ Р МЭК 60793-1-40—2012 «Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание»
МЭК 60793-2-10	—	•
МЭК 60793-2-50	—	•
МЭК 60793-2-60	—	•

\* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Открытом акционерном обществе «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»).

Приимечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- NEQ — неэквивалентные стандарты;
- IDT — идентичные стандарты.

УДК 681.7.068:006.354

ОКС 33.180.10

359

ОКП 63 6570

**Ключевые слова:** волокна оптические, стойкость к воздействию воды, испытательное оборудование, метод испытаний, обработка результатов

Редактор Л.С. Зимилоэз  
 Технический редактор В.Н. Прусакова  
 Корректор М.В. Бучная  
 Компьютерная верстка И.А. Налобкиной

Сдано в набор 15.07.2015. Подписано в печать 19.08.2015. Формат 60 × 84  $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
 Усл. печ. л. 0,93 Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 35 экз. Закл. 2837.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)